Fiche Technique Produit

Période de validité de l'engagement
Du : 01/01/2015
Au : 30/06/2015

Producteur: **Entreprise Nationale des Granulats**
Site d'élaboration: Sidi Abdelli Tlemcen Adresse: BP n° 37 Tél: 040.92.03.41 Fax: 040.92.06.43 sidiabdelli@eng.dz
Nature pétrographique: **Calcaire**
Elaboration: **Concassage + criblage**

Partie Normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
NORME 5043 : Article 7

Produit : **Gravillons**
Classe granulaire : **4/8mm**
Code : IV C

	2D	1.4D	D	D/1.4	d	d/2				
	16	11.2	8	5.6	4	2	f	FI	LA	MDE
Vss + u			101.3	49.4	25.1	6.0	2.6	29.0	33.0	28.0
Vss			96	37.4	20.1	5.0	2.0	25.0	30.0	25.0
Xt			86.3	22.4	10.1					
Vsi	100	98	76.3	7.4	0.1					
Vsi - u		97	71	-5						
sf	0	0.0	3.39	6.91	1.9	0.30	0.30	1.60	1.30	1.4
sf ≤ (Vss-Vsi)/3.3										


Partie Informative
Résultats de production
Du: 01/07/2014 **Au:** 31/12/2014

	16	11.2	8	5.6	4	2	f	FI	LA	MDE
Maximum	100	100.0	92.00	35.30	9.3	1.40	1.35	13.70	27.00	16
Xf + 1.25sf	100.0	100.0	90.5	31.0	4.9	1.2	1.1	13.0	27.0	15.4
Moyenne Xf	100	100.0	86.26	22.37	2.5	0.81	0.77	11.00	25.33	13.6
Xf - 1.25sf	100.0	100.0	82.0	13.7	0.2	0.0	0.4	9.0	23.7	11.8
Minimum	100	100.0	80.10	8.40	0.3	0.20	0.22	7.60	23.00	11.0
Ecart-type sf	0	0.0	3.39	6.91	1.9	0.30	0.30	1.60	1.30	1.4
Nombre résultats	35	35	35	35	35	35	35	35	12	12

Moyenne
Fuseau de fabrication
Norme 5043 art: 7

Essai(s) complémentaire(s)

ρrd: 2.68Mg/m3



Date: 28/01/2015
Établit par le laboratoire central.

Responsable de la qualité : Mlle: R.Mechernenne

Fiche Technique Produit

Période de validité de l'engagement
Du : 01/01/2015
Au : 30/06/2015

Producteur: Entreprise Nationale des Granulats
Site d'élaboration: Sidi Abdelli Tlemcen Adresse: BP n° 37 Tél: 040.92.03.41 Fax: 040.92.06.43 sidiabdelli@eng.dz
Nature pétrographique: Calcaire
Elaboration: Concassage + criblage

Partie Normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme: NA 5043 : Article10

Produit : Gravillon
Classe granulaire : 4/8mm
Code : A

	2D	1.4D	D	d	d/2	f		
	16	11.2	8	4	2	0.063	FI	LA
Vss + u			98.8	20.1	6.0	4.6	24.0	33.0
Vss			93.8	15.1	5.0	4.0	20	30
Xt			86.3	7.6				
Vsi	100	98	78.8	0.1				
Vsi - u		97	74	0				
sf	0	0.0	3.39	1.86	0.3	0.30	1.60	1.30
sf ≤ e / 3.3								

Partie Informative

Résultats de production


Du: 01/07/2014 **Au: 31/12/2014**

	16	11.2	8	4	2	0.063	FI	LA
Maximum	100	100.0	92.0	9.3	1.4	1.4	13.7	27.0
Xf + 1.25sf	100	100.0	90.5	4.9	1.2	1.1	13.0	27.0
Moyenne Xf	100	100.0	86.3	2.5	0.8	0.8	11.0	25.3
Xf - 1.25sf	100	100.0	82.0	0.2	0.0	0.0	9.0	23.7
Minimum	100	100.0	80.1	0.3	0.2	0.2	7.6	23.0
Ecart-Type sf	0	0.0	3.4	1.9	0.3	0.3	1.6	1.3
Nombre résultats	35	35	35	35	35	35	35	12

Moyenne
Fuseau de fabrication
NA 5043 art: 10

Essai(s) complémentaire(s)

prd : 2.68 Mg/m3
WA_{24}: 0.45%
Impuretés prohibées : néant
S : 0.0016%
SA : 0.454%
Chlorures: 0.0021%
Boulettes d'argile : <1%



Date:28/01/2015
Établit par le laboratoire central.

Responsable de la qualité: **Mlle : R.Mechernenne**